

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

AP-SKIN® 4013 ist ein Korrosionsschutzmittel. AP-SKIN® 4013 bildet einen hauchdünnen, öligen Film und erfüllt die Anforderungen der Korrosionsschutzklasse C2 (DIN EN ISO 12944) bei empfohlener Schichtstärke und Anwendung. Das Produkt zeichnet sich durch eine sehr gute Kriechfähigkeit und wasser-verdrängenden Eigenschaften aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

AP-SKIN® 4013 ist geeignet für Maschinen und Maschinenteile, Werk- und Halbzeuge sowie Anlagen aus Leicht- und Buntmetallen, Eisen- und Stahllegierungen, Zinkpassivierungen sowie anderen unlackierten und passivierten Oberflächen. AP-SKIN® 4013 ist speziell geeignet zur Anwendung als entfernbarer Korrosionsschutz für die Lagerung sowie Transport von Metallteilen.

VORTEILE

- | **GUTER LANGZEITKORROSIONSSCHUTZ**
- | **HERVORRAGENDE KRIECHFÄHIGKEIT**
- | **WASSERVERDRÄNGENDE EIGENSCHAFTEN**
- | **HOHE ERGIEBIGKEIT**
- | **EINFACHE ENTKONSERVIERUNG**

ANWENDUNG

VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Produkt vor Gebrauch gründlich aufrühren und auf die empfohlene Verarbeitungstemperatur von 5 °C bis 25 °C bringen. Die Anwendung kann direkt auch auf leicht öligem und feuchtem Untergrund erfolgen. Die Applikation des gebrauchsfertigen Produktes kann durch Tauchen (Tauchzeit: < 30 s; Abtropfzeit: 5 bis 10 Minuten; Ablüftzeit ca. 2 h bei Raumtemperatur) im gleichmäßig geschlossenen Film auf die vorbereitete Oberfläche erfolgen, wobei örtliche Überschüsse zu vermeiden sind. Das empfohlene Filmgewicht liegt bei ca. 2,0 g/m².

REINIGUNG UND KORROSIONSSCHUTZENTFERNUNG

Die Reinigung des Werkzeuges erfolgt bei flüssigem oder nur leicht angetrocknetem Material mit einem geeigneten Tuch. Zur Entkonservierung wird ein wässriger alkalischer Reiniger empfohlen.

ENTSORGUNG

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.



TYPISCHE KENNWERTE ¹

EIGENSCHAFT	METHODE	EINHEIT	WERT
Aussehen	007.001Q		bernsteinfarbene Flüssigkeit
Wirkstoffgehalt	010.000Q	%	30
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,800
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	°C	> 61
Viskosität bei 20 °C	035.000Q	mm ² /s	3,5
Salzsprühnebelprüfung ²	DIN EN ISO 9227	h	-
Kondenswasser-Konstantklima-Test ²	DIN EN ISO 6270-2	h	> 1000
Freihallenbewitterung ²		Monate	> 12

- 1) Die angegebenen Daten sind circa Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation
2) Bei empfohlenem Flächengewicht auf kaltgewalztem Stahl

LOGISTIK

TRANSPORT UND LAGERUNG

Das Produkt muss vor Sonnenlicht und Hitze geschützt in einem geschlossenen Behälter transportiert und gelagert werden (Lagerklasse 10).

HALTBARKEIT

Bei sachgemäßem Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 15 °C und 30 °C beträgt die Haltbarkeit im geschlossenen Gebinde 24 Monate.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Die Einstufung und Kennzeichnung unserer Produkte erfolgt auf EU-Ebene gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) und außerhalb des EWR gemäß GHS (Globally Harmonized System). Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen der REACH-VO (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 und Anhang II bzw. der ISO-Norm 11014 – jeweils in der derzeit gültigen Fassung. Zur Bewertung der Nachhaltigkeit der Produkte wird der Leitfaden für Nachhaltige Chemie des Umweltbundesamtes herangezogen. Die gefährlichen Eigenschaften der Produkte haben wir in unserem PFINDER-SAFETY-SCORE entsprechend dargestellt, so dass sie sich auf einen Blick erfassen lassen. Weitere Informationen dazu finden sich unter pfinder.de/de/nachhaltigkeit/pss.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Produktinformation enthält weder die Garantie einer Beschaffenheit, Haltbarkeit oder Wirkung des Produktes noch die Zusicherung einer Eigenschaft. Vielfältige, insbesondere auch klimatisch und anwendungsbezogene Einflussfaktoren können die Wirkung des Produktes beeinflussen. Wir weisen darauf hin, dass mögliche (externe) Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung des Produktes nicht ausgeschlossen werden können. Die Informationen in dieser Produktinformation entbindet den Anwender daher nicht davon, die Verwendung eines von ihm ausgesuchten Produktes vorher im Versuch zu testen. Hierfür stellen wir auf Wunsch auch gerne Proben zur Verfügung (Gebindegrößen auf Anfrage). Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus der unsachgemäßen Lagerung und Anwendung aus. Geltende Gesetze und Bestimmungen hat der Anwender in eigener Verantwortung zu beachten; eventuell erforderliche Genehmigungen sind vom Anwender auf eigene Kosten einzuholen.